

Tabulka zrnitostí abraziv

Ocelový granulát

objednací kód	AO 0X S0170	AO 0X S0230	AO 0X S0280	AO 0X S0330
frakce	350-850 μm	500-1000μm	600-1180μm	710-1400μm

AO 0X S0390	AO 0X S0460	AO 0X S0550	AO 0X S0660
850-1700μm	1000-2000μm	1180-2360μm	1700-2800μm

objednací kód	AO 0X S0780	AO 0X S0930	AO 0X S1110	AO 0X S1320
frakce	1700-2800μm	2000-3350μm	2360-4000μm	3350-4000 μm

Ocelová drť

objednací kód	AO 0X G0018	AO 0X G0025	AO 0X G0040	AO 0X G0050	AO 0X G0080
frakce	850-1700μm	600-1400μm	500-1180μm	300-850μm	120-500μm

GH-nejtvrdsší 650-850HV

AO 0X GL025	AO 0X GL040	AO 0X GL050
600-1400μm	500-1180μm	300-850μm

Ocelová drť má různou tvrdost.

GH je nejtvrdsší 650-850HV

GL je střední 570-650HV

GP je nejměkčí 480-550HV